

Profilo strutturale in alluminio 83x24

cod.VM-SS9787



Materiale: Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN 755-2:2008
Tensione di rottura Rm: 190 N/mm.
Tensione di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2:150N/mm

Material: Aluminium AW6060 T6 according to UNI EN 755-2:2008
Tensile strength Rm: 190 N/mm.
Voltage deviation from proportionality Rp0,2:150N/mm

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- **SW-FISS016, - SW-FISS017** - Morsetti premontati in alluminio.
- **SW-FISS031, - SW-FISS032** - Morsetti premontati in alluminio con innesto rapido con alette di bloccaggio.

APPLICAZIONI:

- Impianti fotovoltaici su tetti a falda.
- Impianti fotovoltaici su tetti in lamiera.
- Impianti fotovoltaici su tetti piani con sistema triangolo.

CODICE	PESO (kg/ml)	LUNGHEZZA (mm)	Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	Wx (cm ³)	Wy (cm ³)
VM-SS9787-32	761	3250	5,39	3,71	2,34	2,18
VM-SS9787-22	761	2200	5,39	3,71	2,34	2,18
VM-SS9787-30	761	300	5,39	3,71	2,34	2,18

DATI TECNICI MATERIALI

Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN755-2-2008